

# TARKOMASSA®

*Massa de preparação autonivelante*

## Indicações de uso:

- ✓ Regularizações em geral até 10 mm
- ✓ Preparação ou regularização de contrapisos
- ✓ Preparação ou regularização de lajes de concreto
- ✓ Regularização de pisos cerâmicos, porcelanatos ou pedras naturais

## Características:

- Fácil de aplicar
- Não precisa lixar
- Alta resistência, permitindo tráfego pesado de pessoas ou veículos



Peso líquido

**20kg**

# TARKOMASSA®

Massa de preparação autonivelante

Argamassa mineral extra-lisa autonivelante para regularização de contrapisos e que evita o lixamento. É ideal para aplicação posterior de pisos vinílicos.

## DADOS TÉCNICOS:

- **Composição:** Cimento Portland, agregados minerais beneficiados, aditivos e polímeros especiais;
- **Densidade fresca:** 1,4 g/cm<sup>3</sup>;
- **Aderência:** Cura normal: > 0,5 MPa aos 28 dias;
- **Compressão:** 40 MPa aos 28 dias;
- **Tempo em aberto:** até 30 minutos após a mistura;
- **Validade:** 12 meses respeitando as condições de armazenamento;
- **Consumo:**
  - Para simples preparação de contrapisos: de 0,500 a 1,300 kg/m<sup>2</sup>, conforme a rugosidade e absorção da base;
  - Para nivelamento: 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

## ARMAZENAMENTO:

- Armazenar em local seco, arejado e afastado do solo e parede em no mínimo 5cm (sobre paletes ou estrados de madeira), na embalagem original e fechada;
- Empilhamento máximo: 1,0m de altura ou 10 sacos.

## PREPARO DA BASE:

- Para facilitar o nivelamento, corrija buracos e juntas muito fundas (maiores que 3mm) com o próprio produto e aguarde secagem;
- Em caso de pisos cerâmicos, pedras naturais, pisos polidos, de concreto com baixa absorção, com resíduos de óleos, gorduras ou substâncias que possam impedir a aderência, aplicar previamente uma camada de adesivo de duplo contato e aguardar a secagem (ao menos 15 minutos);
- Para aplicação como autonivelante em contrapisos porosos, molhar bem a base até completa saturação (início de formação de lâmina de água).

## PREPARO DO PRODUTO:

- Prepare o produto em recipiente totalmente limpo e estanque;
- Utilize a quantidade de água limpa, indicada junto à data de fabricação do produto, para cada embalagem de 20kg de Tarkomassa®.

**ATENÇÃO: A DOSAGEM SUPERIOR OU INFERIOR À INDICADA EM EMBALAGEM COMPROMETE DIRETAMENTE A QUALIDADE FINAL DO PRODUTO.**

- Misture bem, adicionando o produto aos poucos na água até obter consistência uniforme;
- A mistura pode ser feita de forma manual ou mecânica (com hélice acoplada em furadeira de baixa rotação);
- Deixe descansar por aproximadamente 10 minutos e misture novamente, de forma lenta e manual (para retirada de bolhas), até o produto ficar totalmente fluido.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO:

### Para camadas até 4mm

- Despejar o produto no piso de maneira espalhada; ajude a regularização com uma desempenadeira lisa;
- Se necessário mais demãos, aguardar a demão anterior secar (de 1 a 4 horas, dependendo das condições climáticas e da absorção da base);
- Retirar emendas com a própria desempenadeira;
- Após secagem do produto, se necessário lixar com lixa nº 120 ou mais fina;
- Caso ainda haja alguma falha (proveniente de bolhas devido à base não corrigida previamente) fechar com o próprio produto utilizando uma desempenadeira lisa.

### Para camadas de 5 a 10mm

- Utilizar ferramentas para aplicação de autonivelante: rodo com regulagem de altura, rolo fura-bolhas e sapatilhas especiais;
- Despejar o produto na base e espalhar com o auxílio do rodo, com a espessura previamente regulada;
- Passar o rolo fura bolhas para remover as bolhas que possam se formar durante a aplicação.

## RECOMENDAÇÕES:

### Camadas até 4mm:

- Tráfego leve de pessoas e colocação de pisos vinílicos somente no mínimo após 4 horas, podendo aumentar esse tempo dependendo das condições climáticas do local. Recomendamos a verificação da presença de umidade através de um medidor de precisão (speed test, por exemplo);
- Tráfego normal de pessoas: após 24 horas;
- Tráfego de veículos pesados deve ser liberado no mínimo após 72 horas.

### Camadas acima de 4mm:

- Tráfego leve de pessoas e colocação de pisos vinílicos somente no mínimo após 72 horas;
- Tráfego normal de pessoas: após 5 dias;
- Tráfego de veículos pesados deve ser liberado no mínimo após 7 dias.

**Não utilize o produto se a temperatura ambiente não estiver entre 5°C e 40°C.**

## NÃO INDICADO PARA:

Revestimento de pisos inclinados  
Revestimento de paredes.

Produzido por:  
Protec Indústria de Impermeabilizantes Ltda.  
CNPJ 14.756.419/0001-82  
Químico Responsável: Ricardo de Lima José  
CRQ 13302103 - XIII Região

Fadamac S. A. Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP  
CEP: 12305-010 - 08000 119 122